

Bâche mate R°/V°

Propriétés	Méthode test	Valeurs	Unités
Résistance à la rupture (Chaîne/Trame)	ISO 13934-1 : 2013 C.R.E, STRIP METHOD	1200 1200	N/50mm
Résistance à la déchirure (Chaîne/Trame)	ISO 13937-2 : 2000 C.R.E, SINGLE TEAR METHOD	57 40	N
Allongement de rupture (Chaîne/Trame)	ISO 13934-1 : 2013 C.R.E, STRIP METHOD	24.6 28.5	%
Force d'adhésion (Chaîne/Trame)	ISO 2411:1991 C.R.E	55.6 60.0	N/5cm

For more information, visit our website at
www.star-flex.com